FILM D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

P5001

ECRAN PARE-PLUIE ET DE SOUS TOITURE
POUR CONSTRUCTION OU RÉNOVATION, BBC, PASSIVE

PLASTO PRO

FONCTIONS PRINCIPALES

*Écran pare-pluie **hautement perméable à la vapeur d'eau**. Permet la réalisation d'une enveloppe **étanche au vent** au-dessus des panneaux de contreventement ou de l'isolation thermique en sous-toiture.*
*Sa perméabilité très élevée à la vapeur d'eau permet une **évacuation** rapide de **l'humidité** provenant de l'intérieur de la construction.*
*Le pare-pluie **protège** la sous-construction : panneau de contreventement ou sous-toiture contre les infiltrations de neige poudreuse et d'eau de pluie avant la pose du parement ou de la couverture.*

AVANTAGES PRODUITS

- Produit conforme aux préconisations de la DTU 31.2 (NF P 21-204-1) à haute perméabilité à la vapeur d'eau suivant le rapport d'essai du LNE Dossier L021660
- Coefficient Sd < 0,07m
- Perméance > 1,32 g/(m².h.mmHg)
- Classement R (résistance à la déchirure au clou EN 12310-1) : classement R2
- Pare-pluie traité U.V. pour la durée de la construction



Pare-Pluie PLASTO P5001

Important : Pare-pluie P5001 ne convient pas pour une finition en bardages à claires-voies.

MODE D'EMPLOI

- *Il s'applique côté extérieur de la construction à ossature bois.*
- *Le pare-pluie est fixé à l'aide d'agrafes ou de clous sur les montants ou chevrons (en couverture) ou les panneaux de contreventement.*
- *Pour éviter une trop grande déperdition à l'air, les lés de pare-pluie devront être raccordés par un adhésif d'étanchéité adapté (ex : Plasto P 518).*
- *La fixation définitive des membranes est assurée par un contrelattage vertical permettant de créer une lame d'air entre le pare-pluie et le parement extérieur.*



Pour éviter une trop grande déperdition à l'air, les lés de pare-pluie devront être raccordés par un adhésif d'étanchéité adapté.

Plasto P 518





ECRAN PARE-PLUIE ET DE SOUS TOITURE

GENCOD (3 10473)	COLORIS	DIMENSION (m x mm)	CONDITIONNEMENT*	PCB
910 087 5	Noir	50m x 1,5m = 75m²	1/2 palette	~ 30

*Ce film peut également être livré seul ou en assortiment avec les autres films PLASTO.
Commande possible par 9 minimum, 15 maximum avec bon de commande spécifique.

FICHE TECHNIQUE

NON TISSÉ EN POLYPROPYLÈNE	120 g/m²

TESTS	VALEURS
GRAMMAGE TOTAL	120 g/m²
RÉSISTANCE À LA RUPTURE LONGITUDINALE	4,4 kg/cm
RÉSISTANCE À LA RUPTURE TRANSVERSALE	3,3 kg/cm
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AU CLOU	R2
COEFFICIENT DE TRANSMISSION DE LA VAPEUR D'EAU	SD < 0,07 m
PERMÉANCE À LA VAPEUR D'EAU	1,32 g/m².h.mmHg

PLASTO PRO

PLASTO ADHÉSIFS
8 RUE PAUL LANGEVIN - CS 20075
21302 CHENÔVE CEDEX
TEL: 03 80 54 70 17
www.entrenouscacolle.com